

GENETİKindoor
use

Bileşim : %3 Polyester, %44 Polyamide, %53 Poliüretan

Test Tipi	Birim	Çözgü	Atki	Test Metodu
Kopma Mukavemeti	N	> 65	> 50	M-003 ISO 1421
Yırtılma Mukavemeti	N	> 15	> 15	M-008 ISO 46742
Sürtünme Dayanımı	cycles	> 100000		M-018 DIN 53863
Işık Hassasiyeti	blue wool	4/6		M-020 ISO 105B02
Ağırlık	gr/m ²	650 ± 5		—
Sürtünme Renk Hassasiyeti	—	wet min.4 - dry min.5		M-017 ISO 10512

CAPITONEindoor
use

Bileşim : %18 Polyester, %64 PVC, %7 Polyeter, %1 Polyurethane

Test Tipi	Birim	Çözgü	Atki	Test Metodu
Kopma Mukavemeti	N	≥ 150	> 150	TS 2008 N
Yırtılma Mukavemeti	N	≥ 35	> 35	TS EN 150
Sürtünme Dayanımı	—	—		—
Işık Hassasiyeti	blue wool	> 5		ISO 4892-2:2006
Ağırlık	gr/m ²	700 ± 10		TS 1534-2 EN
Sürtünme Renk Hassasiyeti	GS	> 4/5		TSEN 150 11640

LINENindoor
use

Bileşim :%63 Acrylic, %11 PP, %27 PES

Test Tipi	Birim	Çözgü	Atki	Test Metodu
Kopma Mukavemeti	N	>1666	>1160	EN ISO 13934-1
Yırtılma Mukavemeti	N	>234	> 283	EN ISO 13937-3
Sürtünme Dayanımı	cycles	> 30000		EN ISO 12947-2
Işık Hassasiyeti	blue wool	4/5		EN ISO 105-B02
Ağırlık	gr/m ²	410 ±5		EN ISO 2286-2
Sürtünme Renk Hassasiyeti	—	wet min. 3 - dry min.4		EN ISO 105-X12

STAMSKIN ZEN by Serge Ferrarioutdoor
use

Bileşim :%86 PVC, %14 Polyamide

Test Tipi	Birim	Çözgü	Atki	Test Metodu
Kopma Mukavemeti	N	> 440N/5cm	> 280N/5cm	EN ISO 1421
Yırtılma Mukavemeti	N	> 25N	> 15N	EN ISO 13937/1
Sürtünme Dayanımı	—	120000		EN ISO 12947-2
Işık Hassasiyeti	—	—		—
Ağırlık	gr/m ²	780		EN ISO 2286-2
Sürtünme Renk Hassasiyeti	—	—		—

BATYLINE EDEN by Serge Ferrari




outdoor
use

Test Tipi	Birim	Çözgü	Atki	Test Metodu
Kopma Mukavemeti	N	240/150 daN/5cm	240/150daN/5cm	EN ISO 1421
Yırtılma Mukavemeti	N	40 daN / 30 daN	40 daN / 30 daN	DIN.53.363
Sürtünme Dayanımı	cycles	> 50000		EN ISO 12947-2
Işık Hassasiyeti	—	4/5		QUVA Test according ASTM G154
Ağırlık	gr/m ²	450		EN ISO 2686-2
Sürtünme Renk Hassasiyeti	—	—		—

BATYLINE ISO by Serge Ferrari



outdoor
use



only usable
for ZEN sunlounger

Bileşim: %60 PVC, %40 Polyester

Test Tipi	Birim	Çözgü	Atki	Test Metodu
Kopma Mukavemeti	N	240 / 240 daN / 5cm	240 / 240 daN / 5cm	EN ISO 1421
Yırtılma Mukavemeti	N	40 / 40da N	40 / 40da N	DIN 53.363
Sürtünme Dayanımı	cycles	> 120000		EN ISO 12947-2
Işık Hassasiyeti	—	—		—
Ağırlık	g/m ²	500		EN ISO 2286-2
Sürtünme Renk Hassasiyeti	—	—		—

ARTIFICIAL LEATHER



indoor
use



Sadece Icon Koleksiyonu için kullanılır.

Bileşim :%18 Polyester, %2 PU, %80 PVC

Test Tipi	Birim	Çözüğü	Atkı	Test Metodu
Kopma Mukavemeti	N	> 400	> 350	M-003 ISO 1421
Yırtılma Mukavemeti	N	> 40	> 50	M-008 ISO 46742
Sürtünme Dayanımı	RUB	> 25000		M-018 DIN 53863
Işık Hassasiyeti	blue wool	3/5		M-020 ISO 105B02
Ağırlık	gr/m ²	860 ± 5		EN ISO 2686-2
Sürtünme Renk Hassasiyeti	GS	wet min.5 - dry min.4		EN ISO 105x12